



Den Braven

DenBit

BITUMENES VÍZSZIGETELÉSEK



DENBIT ALP 300 BITUMENES ALAPOZÓ (OLDÓSZERES)



Szintetikus gumival módosított elasztikus bitumenes alapozóanyag. Kémiai adalékainak köszönhetően mélyebben beszívódik, és enyhén nedves felületen is alkalmazható. Vízálló, ellenáll a gyenge savaknak és lúgoknak. Aljzat típusa: beton, vakolat, falazat, acél- és bádoglemelek (tetőburkolat, fémlemezek, védőelemek, áttörések), bitumenes lemezek és hasonló anyagok, fa és faalapú aljzatok (cement- és gipszszálas lemezek, OSB-lemezek, stb.). Alkalmazás: fal- és épületalapok, föld alatti épületrészek, stb. felületének alapozására szolgáló oldat. Különösen alkalmas alapozóként mindenfajta hegeszthető lemez alá, valamint vízszigetelő bevonatok, például DenBit DK-ATN, illetve DenBit Styro LT és egyéb bevonatok alá. Anyagszükséglet: 0,1 – 0,25 kg/m².

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / RAKLAP	SZÍN
10990BIHU	fém doboz	9 kg	75 db	fekete

TULAJDONSÁGOK

- Rendkívül könnyen kenhető
- Azonnal felhasználható
- Ellenáll a gyenge savaknak és lúgoknak
- Száraz és nedves felületen egyaránt használható
- Oldószeres
- Kültéri használatra
- Gyorsan szárad

DENBIT BR-ALP BITUMENES ALAPOZÓ (OLDÓSZERES)



Szintetikus gumival módosított elasztikus bitumenes alapozóanyag. Kémiai adalékainak köszönhetően mélyebben beszívódik, és enyhén nedves felületen is alkalmazható. Az aljzat mikroporpedéseit kiegyenlítő alapozó lakk. Aljzat típusa: Beton, vakolat, falazat, acél- és bádoglemelek (fémlemezek, védőelemek, áttörések), bitumenes lemezek és hasonló anyagok, fa- és faalapú aljzatok (cement- és gipszszálas lemezek, OSB-lemezek, stb.). Alkalmazás: Fal- és épületalapok, föld alatti épületrészek, stb. felületének alapozására szolgáló oldat. Különösen alkalmas alapozóként mindenfajta hegeszthető lemez alá, valamint vízszigetelő bevonatok, például DenBit DK-ATN, illetve DenBit STYRO LT és egyéb bevonatok alá. Anyagszükséglet: 0,1–0,2 kg/m² egy rétegben.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / RAKLAP	SZÍN
11000HU	fém doboz	4,5 kg	120 db	fekete
11001HU	fém doboz	9 kg	55 db	fekete
11002HU	fém doboz	19 kg	33 db	fekete

TULAJDONSÁGOK

- Kiváló mélyalapozó képesség
- Kültéri használatra
- Ellenáll a gyenge savaknak és lúgoknak
- Száraz és nedves felületen egyaránt használható
- Oldószeres

DENBIT DK-ATN BITUMENES VÍZSZIGETELÉS (OLDÓSZERES)



Szintetikus gumival módosított bitumenes vízszigetelő anyag. A hozzáadott gyanták és kémiai anyagok javítják tapadáképtességét a különféle aljzatokhoz. Rendkívül elasztikus védőbevonatot képez. Aljzat típusa: Bitumenes lemez, horganyzott lemez, régi bitumenes bevonat, beton és egyéb ásványi felület, cement- vagy cement-mész vakolat, valamint DenBit BR-ALP vagy DenBit ALP 300 alapozóval kezelt felületek. Alkalmazás: Aléptírnének vízszigetelésére, föld alatti épületrészek és iparvíz-medencék nedvesség és víz elleni védelmére. Anyagszükséglet: 0,5–0,8 kg/m² egy rétegben.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / RAKLAP	SZÍN
11003HU	vödör	4,5 kg	80 db	fekete
11004HU	vödör	9 kg	44 db	fekete

TULAJDONSÁGOK

- Egyszerű, gyors felhordás
- Ellenáll a gyenge savaknak és lúgoknak
- Száraz felületen használandó
- Oldószeres
- Kültéri használatra

DENBIT AQUA STOP TETŐSZIGETELŐ BITUMENKITT



81.24

Szintetikus gumival módosított plastikus bitumenes készpaszta. Erősítő szálainak és kémiai adalékanyagainak köszönhetően mélyebben beszívódik, és vizes felületen is alkalmazható. Aljzat típusa: beton, falazat, vakolat, bitumenes lemezek és bitumenalapú anyagok, pl. zsindely. Alkalmazás: tetőburkolatok sérüléseinek javítására és hézagok (törések, repedések, lyukak, szivárgó rések) kitöltésére, vízszigetelő tömítés megvalósítására. Összefüggő elasztoplastikus bevonat létrehozására épületek föld alatti részeinek szigeteléséhez. Ellenáll az időjárás hatásainak és a talajban található agresszív anyagoknak. Anyagszükséglet: 1,1 kg/m² egy 1,0 mm vastag rétegben.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / RAKLAP	SZÍN
11019BIHU	fém doboz	1 kg	100 db	fekete
11020BIHU	fém doboz	3 kg	144 db	fekete

TULAJDONSÁGOK

- Szálakkal erősített bitumenes anyag
- Ellenáll a gyenge savaknak és lúgoknak
- Nedves, vizes felületen is használható
- Víz alatt is kiszorítja a vizet, és az aljzathoz tapad



DENBIT U BITUMENES JAVÍTÓHABARCS



81.23

Szintetikus gumival módosított plastikus bitumenes készpaszta. Erősítő szálainak és kémiai adalékanyagainak köszönhetően mélyebben beszívódik, és enyhén nedves felületen is alkalmazható. Aljzat típusa: beton, falazat, vakolat, tetőburkolat és fémlamezek, gipszfelületek, bitumenes lemezek és hasonló bitumenalapú anyagok, pl. zsindely. Alkalmazás: tetőburkolatok sérüléseinek javítására és hézagok (törések, repedések, lyukak, szivárgó rések) kitöltésére, vízszigetelő tömítésként. Összefüggő elasztoplastikus bevonat létrehozására épületek föld alatti részeinek szigeteléséhez. Bádogos elemek tömítésére és javítására. Ellenáll az időjárás hatásainak, a gyenge savaknak és lúgoknak, valamint a talajban található agresszív anyagoknak.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / RAKLAP	SZÍN
11010HU	vödör	5 kg	80 db	fekete
11011HU	vödör	10 kg	44 db	fekete

TULAJDONSÁGOK

- Szálakkal erősített bitumenes anyag
- Ellenáll a gyenge savaknak és lúgoknak
- Száraz és nedves felületen egyaránt használható
- Egyszerű, gyors felhordás



DENBIT REFLEX ALU FÉNYVISSZAVERÓ VÉDŐLAKK



81.22

Szintetikus gumival módosított bitumenes vízszigetelő anyag. A hozzáadott gyanták és kémiai anyagok javítják tapadóképességét a különféle aljzatokhoz. Dekorációs és fény visszaverő hatású ezüstfestéket tartalmaz. Teljes mértékben ellenáll a víznek, valamint a gyenge savaknak és lúgoknak. Aljzat típusa: bitumenes lemezzel, bitumenes zsindellyel, eternittal, horganyzott lemezzel fedett tető, betonfal és hasonló ásványi felületek, cement - vagy cement - mész vakolat. Alkalmazás: tetőburkolatok védelmére szolgáló oldat. Az épületek külső tereiben használható. Anyagszükséglet: 0,15 – 0,25 kg/m² egy rétegben.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / RAKLAP	SZÍN
11005HU	fém doboz	4,5 kg	120 db	ezüst
11006HU	fém doboz	9 kg	55 db	ezüst

TULAJDONSÁGOK

- Fény visszaverő hatású ezüstfestéket tartalmaz
- Csökkenti a tetőhőizot felmelegedését
- Ellenáll az UV-sugárzásnak, valamint a gyenge savaknak és lúgoknak
- Száraz felületen használandó



DENBIT BOND BITUMENES LEMEZ - HIDEGRAGASZTÓ



Bitumenes anyag; a hozzáadott gyanták és kémiai anyagok javítják tapadóképeségét, és lehetővé teszik az enyhén nedves felületen történő alkalmazását. A bevonat teljes mértékben ellenáll a víznek, a gyenge savaknak és lúgoknak, valamint a talajban található agresszív anyagoknak. Aljzat típusa: bitumenes lemezzel, bitumenes zsindellyel, eternittal fedett tető, betonszerkezetek és egyéb ásványi felületek, cement- vagy cement-mész vakolat. Alkalmazás: Bitumenes lemezek aljzathoz ragasztására és bitumenes lemezek rétegeinek egymáshoz ragasztására legfeljebb 10%-os hajlásszögű felületen. Anyagszükséglet: 0,6 – 1,0 kg/m² egy rétegben.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / RAKLAP	SZÍN
11012HU	vödör	5 kg	80 db	fekete
11013HU	vödör	10 kg	44 db	fekete

TULAJDONSÁGOK

- Teljes mértékben ellenáll a víznek, a gyenge savaknak és lúgoknak, valamint a talajban található agresszív anyagoknak
- Száraz és nedves felületen egyaránt használható
- Ideális olyan helyeken, ahol nem lehet lánggal dolgozni

DENBIT RB HIDEGBURKOLÓASFALT



A nem professzionális vásárlók számára is könnyen beszerezhető hideg burkolóaszfalt a ház körüli tömörített felületekre. Alkalmas kátyúzásra, megsüllyedt árok vagy csatorna javítására, hídon, parkolóban, ipari zónában végzett javításokra stb. A DenBit RB keverék -12 °C és +40 °C között alkalmazható, legfeljebb 5 cm vastag rétegben. Anyagszükséglet: 25 kg/m² egy 20 mm vastag rétegben.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / RAKLAP	SZÍN
90012A	vödör	25 kg	16 db	fekete

TULAJDONSÁGOK

- Azonnali alkalmazhatóság hidegen
- Alkalmazási hőmérséklet: -12 °C – +40 °C
- Max. 5 cm vastagságban, egy rétegben alkalmazható
- Magas hőmérsékleten is stabil
- Jól használható az utak problémás részein
- Egyszerű, veszteségmentes alkalmazás
- Nagy tartósság és ellenálló képesség
- Azonnal helyreállítható közlekedés

DENBIT DISPER AS BITUMENES ALAPOZÓ (KONCENTRÁTUM)



81.02

Szintetikus gumival módosított, vízzel hígítható bitumenes emulzió. Az alapozóval kezelt felületen erősebben tapad meg a bitumenes lemez és disperziós aszfaltalapú vízszigetelő anyagok. Aljzat típusa: Beton, cement- vagy cement-mész vakolat, eternit, gipszfelületek, bitumenes lemezek és hasonló bitumenalapú anyagok. Alkalmazás: Beton- és téglafelületek, épületalapok, falak, teraszok, lapostetők és egyebek alapozására szolgáló oldat. Hegeszthető lemezek alatt is használható alapozóként, 1:4 arányban vízzel hígítva. Vízszigetelő bevonat alatti alapozáshoz 1:9 arányban kell vízzel hígítani. Anyagszükséglet aljzat alapozásához: 0,2–0,3 kg/m² egy rétegben. A termék vízzel hígítandó koncentrátum.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / RAKLAP	SZÍN
11007HU	vödör	5 kg	80 db	fekete

TULAJDONSÁGOK

- Kiváló mélyalapozó képesség
- Oldószermentes
- Közvetlenül érintkezhet polisztirollal
- Gyors száradás - 3 óra alatt teljesen megszárad
- Száraz és nedves felületen egyaránt alkalmazható



DENBIT DISPER A BITUMENES ALAPOZÓ



81.02

Szintetikus gumival módosított, magas bitumentartalmú emulzió. Az anyag alapos összekeverés után azonnal alkalmazható. Ellenáll a gyenge savaknak és lúgoknak, közvetlenül érintkezhet polisztirollal. Az alapozóval kezelt felületen erősebben tapad meg a vízszigetelés. Aljzat típusa: Beton, cement- vagy cement-mész vakolat, eternit, gipszfelületek, fa, bitumenes lemezek és hasonló bitumenalapú anyagok. Alkalmazás: Beton- és téglafelületek, épületalapok, falak, teraszok, lapostetők és egyebek alapozására szolgáló oldat. Javasolt anyagfelhasználás aljzat alapozásához: 0,2–0,3 kg/m².

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / RAKLAP	SZÍN
11021BIHU	vödör	5 kg	80 db	fekete
11022BIHU	vödör	10 kg	55 db	fekete

TULAJDONSÁGOK

- Azonnal alkalmazható
- Kiváló mélyalapozó képesség
- Oldószermentes
- Gyors száradás - kikeményedés már 3 óra után
- Száraz és enyhén nedves aljzatra



DENBIT DISPER DN BITUMENES VÍZSZIGETELÉS



81.04

Szintetikus gumival módosított bitumenes anyagok disperziós keveréke száraz vagy enyhén nedves felületre. Tixotropikus tulajdonságainak köszönhetően a DenBit DISPER DN bármilyen dőlésszögű felületen alkalmazható. Aljzat típusa: beton, cement - vagy cement-mész vakolat, eternit, bitumenes lemezek és hasonló bitumenalapú anyagok, valamint DenBit DISPER AS alapozóval kezelt felületek. Alkalmazás: tetőburkolatok felújítására és védelmére; műszaki szövevény erősített, korc nélküli tetőburkolat felrakására; pince, garázs, terasz, erkély nyerspadlójának párazáró szigetelésére; föld alatti épületrészek nedvesség elleni védelmére. Anyagszükséglet: 0,6 – 1,0 kg/m² egy rétegben.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / RAKLAP	SZÍN
11008HU	vödör	5 kg	80 db	fekete
11009HU	vödör	10 kg	44 db	fekete

TULAJDONSÁGOK

- Ellenáll a gyenge savaknak és lúgoknak
- Oldószermentes
- Közvetlenül érintkezhet polisztirollal
- Gyors száradás – 6 óra alatt teljesen kikeményedik



DENBIT STYRO LT POLISZTIROL- ÉS BITUMENLEMEZ-RAGASZTÓ



81.29

Szintetikus gumival erősen módosított bitumenes vízszigetelő anyag. A hozzáadott gyanták és kémiai anyagok javítják tapadókéességét a polisztirolhoz, a bitumen- és betonfelületekhez, a fémlemezekhez és a fához. Konzisztenciájának köszönhetően nagy hajlásszögű és függőleges felületeken is alkalmazható. Kiegészíti a legfeljebb 5 mm-es egyenetlenségeket. A STYRO LT alépítmények vízszigetelésére is alkalmas. Aljzat típusa: EPS és XPS hőszigetelő lemezek, beton, bitumenes lemezek, fa, fémlemezek. Alkalmazás: Föld alatti épületszrészek vízszigetelésének kialakítására. Polisztirol lemezek aljzathoz ragasztására. Anyagsűrűség: 0,8–1,5 kg/m² egy rétegben.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / RAKLAP	SZÍN
11014HU	vödör	10 kg	44 db	fekete

TULAJDONSÁGOK

- Függőleges falon is alkalmazható, nem folyik meg
- Száraz és enyhén nedves aljzatra
- Közvetlenül érintkezhet polisztirollal
- Ellenáll a gyenge savaknak és lúgoknak

DENBIT S-T4 VÍZSZIGETELŐ TETŐBEVONAT



81.06

Kopolimer-diszperzió és vas-oxid alapú egykomponensű vízszigetelő bevonat. Ideális bitumenlemez tetőburkolat felújítására 3%-os vagy nagyobb hajlásszögű tetőn. Védőbevonat horganyzott lemezre és eternit tetőburkolatra. Kikeményedve vízálló vízszigetelő membránt képez. Megj.: az aljzat egyenetlensége legfeljebb ± 5 mm lehet. A termék tűzzel szembeni viselkedési osztálya BROOF(t1) az EN 13 501-1 alapján. Anyagsűrűség: rétegenként 1,4–2,0 kg/m².

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / RAKLAP	SZÍN
CH0038HU	vödör	5 kg	120 db	piros
CH0035HU	vödör	12 kg	44 db	piros
CH0034HU	hordó	40 kg	12 db	piros

TULAJDONSÁGOK

- Vízszigetelő bevonat bitumenlemez tető felújítására
- Védőbevonat eternit tetőburkolatra és horganyzott lemezre
- A tűzzel szembeni viselkedési osztálya BROOF(t1) az EN 13 501-1 alapján
- Lángterjedési index: IS = 49,3 mm/min

DENBIT ALUBAND PLUS TETŐSZIGETELŐ BITUMENSZALAG



07.33

Illesztések szigetelésére bádogtetők szegletein és vápáin. Bitumenlemez szigetelés és attika közötti átmenet kialakítására, vízszigetelés sarkainak mechanikus sérülés elleni védelmére, fémlemezek és csatornák, ereszek (korrózió okozta) sérüléseinek javítására. Alkalmas továbbá ablakfelületek osztóelemeinek tömítésére, kéménybádog szigetelésére, tetőablak szigetelésének javítására, raktárcsarnok trapézlemezei széleinek lezárására, üvegezett szerkezetek alapelületének kialakítására. Húzószilárdság: ≥ 1,3 MPa, tapadás az aljzathoz: 0,1 MPa. A szalag hőállósága -40 °C – +100 °C, alkalmazási hőmérséklete +5 °C – +30 °C.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / RAKLAP	SZÍN
B206RLP	Aluband	50 x 10	12 db	alumínium
B207RLP	Aluband	75 x 10	8 db	alumínium
B208RLP	Aluband	100 x 10	6 db	alumínium
B209RLP	Aluband	150 x 10	4 db	alumínium

2K HYDROBIT FAST GYORSAN SZÁRADÓ ASZFALTHABARCS



81.05

Polimerrel módosított aszfaltok diszperziós keveréke. Vastag bevonat kialakítására szolgáló, szálakkal erősített kétkomponensű anyag. Kémiai adalékanyagai javítják az alkalmazási tulajdonságait és a tapadását az aljzathoz.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / RAKLAP	SZÍN
11025BIHU	vödör	30 kg	18 db	feketébe hajló mélybarna

TULAJDONSÁGOK

- Gyorsan szárad – 3-5 óra alatt (az alkalmazási hőmérséklettől és a réteg vastagságától függően)
- Közvetlenül érintkezhet polisztirollal; EPS és XPS ragasztására is alkalmas
- Függőleges falon is alkalmazható, nem folyik meg
- Oldószermentes
- Ellenáll a talajból származó gyenge savaknak és lúgoknak
- Száraz felületen használandó



DENBIT DISPER A BITUMENES ALAPOZÓ



81.40

Új generációs vízszigetelő. Azonnal alkalmazható, vízzel hígítható aszfalt-betonon vízszigetelő anyag szintetikus erősítőszálakkal. A rugalmas merevítést biztosító szintetikus szálak alkotják a keverék erős hordozó összetevőjét. A felhordott anyag szilárd és rugalmas kompozit vízszigetelő bevonatot képez, amely a hagyományos bitumenes lemezek helyett használható. Anyagszükséglet: kb. 2,0 kg/m² egy 2 – 3 mm vastag rétegben. Megfelel az EN 14891 szabványnak.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / RAKLAP	SZÍN
CH0333HU	vödör	5 kg	60 db	fekete
CH0334HU	vödör	10 kg	36 db	fekete

TULAJDONSÁGOK

- Rugalmas – erősítőszálakkal
- Kiváltja a hagyományos bitumenlemezeket
- Nagy rugalmasság, vízállóság
- Oldószer- és szagmentes
- Ellenáll az időjárás hatásainak
- Fagyálló



DENBIT DISPER DN BITUMENES VÍZSZIGETELÉS



81.04

Szintetikus gumival módosított bitumen diszperziós keveréke száraz vagy enyhén nedves aljzatra. Tixotróp tulajdonságainak köszönhetően bármilyen hajlásszögű felületen alkalmazható. A bevonat +100 °C-os hőmérsékleten sem folyik meg a függőleges felületen, és alacsony hőmérsékleten is megőrzi rugalmasságát. Ellenáll az időjárás hatásainak, a gyenge savaknak és lúgoknak, valamint a talajban található agresszív anyagoknak. Közvetlenül érintkezhet polisztirollal, nem roncsolja annak szerkezetét.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / RAKLAP	SZÍN
110081HU	vödör	5 kg	80 db	fekete
110082HU	vödör	10 kg	44 db	fekete

TULAJDONSÁGOK

- Ellenáll a gyenge savaknak és lúgoknak
- Oldószermentes
- Közvetlenül érintkezhet polisztirollal
- Gyors száradás – 6 óra alatt teljesen kikeményedik

ALKALMAZÁS

- Tetőburkolat felújítására és konzerválására
- Műszaki szövettel erősített, varratmentes tetőburkolat kialakítására
- Pince, garázs nyerspadlójának nedvesség elleni szigetelésére; föld alatti épületrészek nedvesség elleni védelmére



DenBit alkalmazási mátrix

✓ alkalmazható
✗ nem alkalmazható

* különleges körülmények között történő felhasználás esetére lásd a termék Technikai adataiját

	Aljzat anyaga				Építési alkalmazás			Rétegek száma, hígítás					Rétegvastagság	Rétegenkénti anyag-szükséglet			
	falazat, beton, vakolat, eternit	aszfalt, bitumen és módosított változataik	fémlemez	polisztrólr	fa	alépfémny, alapok	medencék	terde tétő, lapostető	bádogos elemek	alapozás hegeszthető lemezek és vízszigetelő bevonat alá	alap vízszigetelő bevonata	vízszigetelő tétőbevonat	javítóhabarcs	tűnvízszárazerő bevonat	ragasztóanyag		
DenBit S-T4	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	kezd min. laposra 3%	✗	✗	✗	3-4	✗	✗	✗	0.8-1.2	0.7-1 (1 réteg)
DenBit DISPER DN	✓	✓	✓	✓	*	✓	✗	kezdve csomópontoknál és csatlakozásoknál	✗	✗	min. 2	3-4	min. 2	✗	✗	0.5-0.9	0.5-1.0
DenBit DISPER AS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	1 (hígítás 1:4-1:5)	✗	✗	✗	✗	✗	0.1-0.2 (alapozás)	0.015-0.03 (réteg) 0.03-0.06 (lemez alá)
DenBit DISPER A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	1	✗	✗	✗	✗	✗	0.1 (alapozás)	0.2-0.3 (alapozás)
DenBit DISPER STYRO LT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	2-3	✗	✗	✗	✗	polisztrólr	0-2 mm (vízszigetelés)	0.8-1.2 (vízszigetelés) 0.5-2.0 (pontragasztás)
DenBit DK-ATN	✓	✓	✓	✗	*	✓	✓	✓	✗	✗	2-4	✗	✗	✗	✗	0.45-1.0	0.5-0.9
DenBit BR-ALP	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	1	2-3 rétegben 500 g/m² (szigetelés, szigetelőanyag)	✗	✗	✗	✗	0.15-0.3 (alapozás) 0.3-0.4 (szigetelés)	0.15-0.3
DenBit ALP 300	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	1	✗	✗	✗	✗	✗	0.15-0.3	0.1-0.3
DenBit U	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	1-2	✗	✗	2.0-3.0 (szigetelés) 2.0-5.0 (javítások)	1.2 ilyen vastagságú 1 mm
DenBit AQUA STOP	✓	✓	✓	*	✗	✓	✓	✓	✓	1 vagy több	✗	✗	1 vagy több	✗	✗	2.0-3.0 (szigetelés) 2.0-5.0 (javítások)	1.2 ilyen vastagságú 1 mm
DenBit Reflex ALU	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	1	✗	0.1-0.25	0.1-0.25
DenBit BOND	✓	✓	✗	✗	*	✓	✗	csak lapostetőre	✗	✗	2-4	✗	✗	✗	bitumenes lemezek	0.5-0.9	0.5-0.1
DenBit EN	✓	✓	✓	✗	*	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	2.0-3.0	1.5-2.0
DenBit RB	✗	✓	✗	✗	✗	műút	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	akár 50 mm	30 ilyen vastagságú 20 mm