



Műszaki adatlap

2016.  
augusztus

## Extrafinish

Kézi és gépi felhordású simítóanyag

### Termékleírás

Az Extrafinish kézi és gépi felhordásra egyaránt alkalmas, szerves kötőanyagból, ásványi adalékanyagokból és speciális adalékszerekből álló poralapú, hófehér simítóanyag.

**Cikkszám:** 254151

**EAN:** 8606105251181

#### Tárolás:

Raklapon és száraz helyen saját csomagolásban 12 hónapig.

#### Alkalmazási terület:

Mészcement- és gipszvakolat, beton és gipszkarton beltéri felületek simítására.

#### Csomagolás:

zsák: 25 kg  
raklap: 1200 kg

### Feldolgozás

#### Fogadófelület előkészítése

A fogadófelületnek teherbírónak, tisztának, száraznak, por- és szennyeződésmentesnek kell lennie. A málló részek eltávolítandók. Erősen nedvszívó fogadófelület Knauf Tiefengrund mélyalapozóval alapozandó. A felhordás során a fogadófelület hőmérséklete 5°C – 25 °C között kell legyen!

#### Előkészítés és bedolgozás

Keverje el a zsák teljes tartalmát (25 kg) kb. 8,5 l tiszta vízzel, míg az teljesen csomómentes nem lesz. 15 perc elteltével keverje át ismét az anyagot, mely ekkor már bedolgozhatóvá válik. Szükség esetén további víz, vagy porkeverék hozzáadásával állítsa be a kívánt sűrűséget. Ajánlott bedolgozási idő kb. 24 h.

Gépi felhordás esetén állítsa be a megfelelő sűrűséget, hordja fel az anyagot, majd tisztítsa le a gépet és alkatrészeit tiszta vízzel.

A bedolgozás ideje alatt a levegő és a keverék hőmérséklete 5°C – 25°C között kell legyen!

Óvja a száradó felületet közvetlen vízhatástól és a gyors száradástól!

### Műszaki adatok

Anyagszükséglet:  
1,4 kg/m<sup>2</sup> mm-ként, kb. 2 kg/m<sup>2</sup>

Szárazsűrűség:  
1 kg/dm<sup>3</sup>

Tapadószilárdság:  
0,5 N/mm<sup>2</sup>

A műszaki változás joga fenntartva. Szavatosság csak a kifogástalan minőségű termékekre vonatkozik. Szerkezeti, statikai és épületfizikai minőség a Knauf-rendszerből csak akkor hozható létre, ha kizárólagosan a Knauf-rendszer elemeit használják vagy a Knauf által kifejezetten ajánlott megbízható termékeket.

Gyártó: Knauf Zemun d.o.o.,  
Batajnički drum 16b,  
11080 Zemun, Srbija, [www.knauf.rs](http://www.knauf.rs)